## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 23. Juni 2005 (23.06.2005)

PCT

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/056356 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C08K 3/04
- B60S 1/38,
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/002525
- (22) Internationales Anmeldedatum:

17. November 2004 (17.11.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:


103 56 934.0 5. Dezember 2003 (05.12.2003)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, 70442 Suttgart (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GEILENKIRCHEN, Robert [BE/BE]; Rue du Cimetière 51, B-4624 Fleron (BE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: RUBBER MATERIAL AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF
- (54) Bezeichnung: GUMMIMATERIAL UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DESSELBEN



- (57) Abstract: A rubber material, in particular, for wiper blades on windscreen wipers, or for motor vehicle tyres, is disclosed, containing at least one type of rubber, at least one filler and processing adjuncts. The rubber material comprises a first and a second fraction of at least one of the types of rubber contained therein which differ in viscosity in the unvulcanised state thereof.
- (57) Zusammenfassung: Es wird ein Gummimaterial, insbesondere für Wischblätter von Scheibenwischern oder für Kraftfahrzeugreifen, beschrieben, das zumindest eine Gummisorte, mindestens einen Füllstoff sowie Verarbeitungshilfsstoffe enthält. Das Gummimaterial weist von mindestens einer der enthaltenen Gummisorten eine erste und eine zweite Fraktion auf, die sich im unvulkanisierten Zustand hinsichtlich ihrer Viskosität unterscheiden.



### WO 2005/056356 A1



(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

vor Ablauf der f\u00fcr \u00eAnderungen der Anspr\u00fcche geltenden
Frist; Ver\u00f6ffentlichung wird wiederholt, falls \u00eAnderungen
eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

#### Gummimaterial und Verfahren zur Herstellung desselben

Die Erfindung betrifft ein Gummimaterial insbesondere für Wischblätter von Scheibenwischern oder für Kraftfahrzeugreifen, sowie dessen Verwendung nach dem Oberbegriff der unabhängigen Ansprüche.

Stand der Technik

Bei Scheibenwischblättern ist es wichtig, dass sie sich der Kontur der Scheibe eines Kraftfahrzeugs möglichst gut anpassen können und auch bei unterschiedlichen Temperaturen flexibel bleiben. Daher werden Wischblätter in der Regel aus Elastomerprofilen gefertigt, wobei im Wesentlichen Gummimaterialien wie Naturkautschuk oder synthetische Kautschuksorten wie Chloroprenkautschuk oder EPDM verwendet werden. Daneben sind auch Wischblätter aus Silikonkautschuk oder Polyurethankautschuk bekannt.

20

5

10

15

Ein derartiges Wischblatt ist beispielsweise in der DE 196 15 421 A1 beschrieben. Dieses Wischblatt umfasst ein Basisteil, das die Halterung des Wischblatt in einem Metallbügel ermöglicht, sowie eine Wischlippe, die über einen Steg mit dem Basisteil verbunden ist und das an seinem einer zu wischenden Glasfläche zugewandten Ende einen Lippenbereich aufweist. Das Basisteil und der Steg sind aus einer Gummimatrix geformt, welche zumindest überwiegend aus Polychloropren besteht, während hingegen die Wischlippe eine abweichende Materialzusammensetzung aufweist. Weiterhin enthält das Wischblatt Zinkoxid und Ruß als Füllstoffe, die die mechanischen Eigenschaften des Wischblatts und dessen Verarbeitbarkeit beeinflussen. Das Wischblatt wird vorzugsweise durch ein Coextrusionsverfahren hergestellt.

30

35

25

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Gummimaterial und ein Verfahren zu dessen Herstellung bereitzustellen, das die Erzeugung formstabiler und mechanisch belastbarer Profile ermöglicht.

#### Vorteile der Erfindung

5

10

15

20

25

30

35

Das erfindungsgemäße Gummimaterial gemäß den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 hat gegenüber dem Stand der Technik den Vorteil, dass ein für die Fertigung von Wischblättern bzw. Fahrzeugreifen geeignetes Gummimaterial mit einem günstigen Eigenschaftsprofil verfügbar ist, das gut reproduzierbar und somit kostengünstig hergestellt werden kann. Dies wird erreicht, indem das Gummimaterial als Füllstoff eine Mischung mindestens zweier Rußsorten enthält, da die Mischung zweier Rußsorten einen höheren Füllgrad des Gummimaterials gestattet als die alleinige Verwendung einer einzigen Rußsorte, ohne dass sich die mechanischen Eigenschaften des Gummimaterials im Endzustand beispielsweise hinsichtlich seiner Härte verschlechtern.

Vorzugsweise werden die Mengenanteile der beiden Rußsorten so gewählt, dass ein für die Verarbeitung des Gummimaterials günstiger möglichst hoher Füllgrad erreicht wird, andererseits die Gesamthärte des ausgehärteten Gummimaterials nicht zu hoch wird, da das System sonst spröde und beispielsweise nicht mehr wischfähig ist.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den in den Unteransprüchen genannten Maßnahmen.

So ist vorteilhaft, wenn das Gummimaterial als Füllstoff insbesondere eine Mischung von Ofen- und Thermalruß enthält, da sich diese hinsichtlich ihrer Körnung und der für das Gummimaterial resultierenden mechanischen Eigenschaften stark unterscheiden und somit über das Mischungsverhältnis der beiden Rußsorten eine optimale Einstellung der mechanischen Eigenschaften des Gummimaterials gestatten.

Vorteilhaft ist weiter, wenn mindestens eine der im Gummimaterial enthaltenen Gummisorten zwei Fraktionen enthält, die sich hinsichtlich ihrer Viskosität im unvulkanisierten Zustand unterscheiden. Die Mengenverhältnisse der beiden Fraktionen werden dabei so gewählt, dass eine für die Verarbeitung des Gummimaterials günstige Gesamtviskosität des Rohgummimaterials eingestellt wird. Die Gesamtviskosität des Rohgummimaterials hat einen wesentlichen Einfluss beispielsweise auf das Quellverhalten des Materials bei der Extrusion und ist somit eine Voraussetzung für eine ausreichende Formstabilität der erzeugten Gummiprofile.

Weiterhin ist von Vorteil, wenn das Gummimaterial ein Homogenisierungsmittel beispielsweise in Form eines organischen Harzes enthält, sodass das Gummimaterial eine stabile Dispersion der beiden Gummifraktionen sowie der weiteren im Gummimaterial enthaltenen Substanzen bildet.

5

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform enthält das Gummimaterial kein Kalziumoxid oder –hydroxid. Kalziumoxid wird üblicherweise Gummimaterialien während der Verarbeitung insbesondere als Trockenmittel zugesetzt, es verschlechtert jedoch die mechanischen Eigenschaften des resultierenden Gummimaterials.

10

#### Zeichnung

15

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigt Figur 1 einen Querschnitt durch ein erfindungsgemäßes Wischblatt mit einer außenliegenden Federschiene.

#### Ausführungsbeispiel

20

25

In Figur 1 ist ein Wischblatt 10 gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung dargestellt. Das Wischblatt weist eine im wesentlichen streifenförmige Ausgestaltung auf. Es umfasst ein verbreitertes Kopfteil 1, das über einen Umlegesteg 2 mit einem Keil 3 verbunden ist. Das Kopfteil 1 weist Aussparungen 8 für die Aufnahme einer nicht dargestellten außenliegenden Federschiene auf. Der Keil 3 verjüngt sich an seiner dem Kopfteil 1 gegenüberliegenden und der zu reinigenden Glasfläche zugewandten Seite zu einer Wischlippe 4.

30

Das Kopfteil 1 bzw. der Umlegesteg 2 ist vorzugsweise aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer), EPR (Ethylen-Propylen-Copolymer), CR (Chloropren), NR (Naturkautschuk), BR (Polybutadien), SBR (Styrol-Butadien-Gummi) oder IR (Polyisopren) bzw. Mischungen derselben gefertigt. Der Keil 3 ist vorzugsweise ebenfalls aus den genannten Materialien ausgeführt, er weicht jedoch hinsichtlich seiner Materialzusammensetzung von derjenigen des Kopfteils 1 ab. Zur besseren Verankerung

5

10

15

20

25

30

des Umlegestegs 2 im Keil 3 ist ein dem Umlegesteg 2 benachbarter Bereich 5 des Keils 3 aus dem Material des Umlegestegs 2 gefertigt.

-4-

Das Gummimaterial enthält von mindestens einer der genannten Gummisorten EPDM, SBR, EPR, CR, BR, NR oder IR zwei Fraktionen, die zwar der gleichen Gummisorte zuzuordnen sind, sich jedoch in ihrer Viskosität im unvulkanisierten Zustand unterscheiden. So kann das Gummimaterial beispielsweise eine Fraktion EPDM 1 mit einer ersten Mooney-Viskosität (bei 125°C) von beispielsweise 20 bis 95 Mooney, vorzugsweise von 20 bis 50 Mooney enthalten und eine Fraktion EPDM 2 mit einer zweiten Mooney-Viskosität von beispielsweise 20 bis 95 Mooney, vorzugsweise von 50 bis 95 Mooney. Die Mengenverhältnisse der beiden Fraktionen EPDM 1 und EPDM 2 werden so gewählt, dass die Gesamtviskosität des Rohgummimaterials in einem Bereich von vorzugsweise 30 bis 60 Mooney angesiedelt ist und somit eine optimale Verarbeitung des Rohgummimaterials gewährleistet ist.

Die unterschiedlichen Viskositäten der Fraktionen EPDM 1 und EPDM 2 können beispielsweise durch entsprechende, in den Fraktionen enthaltene Zusatzstoffe bedingt sein oder aber durch eine entsprechende Wahl der Mengenverhältnisse der dem Terpolymer EPDM zu Grunde liegenden Monomere Ethylen, Propylen bzw. des Diens. Eine weitere Möglichkeit zur Steuerung der Viskosität besteht in der Variation des dem EPDM zu Grunde liegenden Diens.

Weiterhin führt eine Erhöhung des Ethylenanteils im EPDM zu einer Verbesserung von dessen Extrudierbarkeit, wohingegen eine Erhöhung des Propylenanteils die Elastizität des resultierenden EPDMs verbessert. Gleiches gilt auch für die Eigenschaften von EPR in Abhängigkeit von dessen Ethylen- bzw. Propylenanteil.

Das Gummimaterial kann mehrere Gummisorten umfassen. Dabei können von einer Gummisorten zwei oder mehr als zwei Fraktionen enthalten sein, es ist jedoch auch möglich, von mindestens zwei der im Gummimaterial enthaltenen Gummisorten zwei oder mehr Fraktionen vorzusehen. Hierbei wird unter einer Fraktion stets eine der zu Grunde liegenden Gummisorte strukturverwandte oder –identische Substanzportion verstanden.

5

10

15

20

25

30

35

In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Kopfteil 1 aus EPDM, CR oder aus einer Mischung derselben ausgeführt, während der Keil 3 bzw. die Wischlippe 4 aus BR gefertigt sind. Vorzugsweise wird der Keil 3 bzw. die Wischlippe 4 aus einer Mischung von mindestens zwei verschiedenen BR-Fraktionen ausgebildet, die sich beispielsweise hinsichtlich ihrer Seitenketten bzw. ihrer cis-/trans-Abfolge unterscheiden.

Das Gummimaterial enthält weiterhin ein Homogenisierungsmittel, das eine bessere Durchmischbarkeit der verschiedenen Gummisorten bzw. -fraktionen im Rohgummimaterial gewährleistet. Gleichzeitig führt es zu einer Stabilisierung des gesamten Rohgummimaterials als Dispersion von Füll- und Hilfsstoffen in der Rohgummimasse. Als Homogenisierungsmittel werden beispielsweise aromatische oder aliphatische Harze eingesetzt.

Das Gummimaterial enthält weiterhin mindestens einem Füllstoff. Der Füllstoff ist vorzugsweise aus Ruß gebildet. Als Ruß wird beispielsweise sogenannter Ofenruß eingesetzt. Es hat sich jedoch als vorteilhaft erwiesen, als Füllstoff eine Mischung von Ofenruß und Thermalruß einzusetzen. Während Ofenruß im allgemeinen eine relativ feine Körnung aufweist und bei hohen Füllgraden zu einem zwar abriebfesten, jedoch relativ harten Gummimaterial führt, weist Thermalruß eine grobe Körnung auf, die auch bei hohen Füllgraden nur zu einer geringen Zunahme der Härte des Gummimaterials führt.

Vorzugsweise werden die Mengenanteile der beiden Rußsorten so gewählt, dass ein für die Verarbeitung des Gummimaterials günstiger möglichst hoher Füllgrad erreicht wird, andererseits die Gesamthärte des ausgehärteten Gummimaterials nicht zu hoch wird, da das System sonst spröde und beispielsweise nicht mehr wischfähig ist.

Ein besonders hoher Füllgrad kann erreicht werden, wenn dem Gummimaterial zusätzlich ein Weichmacher zugesetzt wird, da so der mit steigenden Füllstoffgehalten zunehmenden Versprödung des Gummimaterials wirkungsvoll entgegengewirkt werden kann. Als Weichmacher eignen sich beispielsweise synthetische Weichmacher sowie Mineralöl.

Üblicherweise werden bei der Herstellung von Gummimaterialien dem Rohgummimaterial Trocknungsmittel zugesetzt. Bei Verzicht auf derartige Trocknungsmittel führt die in den Ausgangsstoffen enthaltene Feuchtigkeit während der Extrusion oder Vulkanisation zu einer porösen Oberfläche des auf diese Weise erzeugten Gummiprofils. Ein gängiges Trocknungsmittel, dass bei Gummimaterialien zur Anwendung kommt, ist beispielsweise Kalziumoxid. Dieses bildet bei Kontakt mit der im Gummimaterial enthaltenen Feuchtigkeit Kalziumhydroxid. Bei Verwendung von Kalziumoxid können jedoch Probleme entstehen, wenn es zu einer Kristallbildung des resultierenden Kalziumhydroxids kommt.

Aus diesem Grund erfolgt die Herstellung des vorliegenden Gummimaterials vorzugsweise ohne einen Zusatz von Kalziumoxid. Um dennoch eine ausreichend gute Oberflächengüte eines erzeugten Profils zu erreichen, wird zum einen der Feuchtigkeitsgehalt der zur Erzeugung des Gummimaterials benötigten Ausgangsmaterialien überprüft und diese gegebenenfalls separat unter Feuchtigkeit Ausschuss gelagert. Weiterhin wird die Vulkanisation des Rohgummimaterials mit einer möglichst kurzen Reaktionszeit durchgeführt. Hierfür eignet sich insbesondere ein auf Peroxiden beruhendes Vulkanisationssystem.

Exemplarisch ist im folgenden ein Ausführungsbeispiel eines Gummimaterials bzw. dessen Zusammensetzung bezogen jeweils auf 100 Gewichtsteile an Elastomer (phr) aufgeführt.

25

5

10

15

20

30

Substanz	Gehalt in phr	Gehalt in phr
	Rezeptur 1	Rezeptur 2
EPDM 1	0.5 - 100	_

EPDM 2	0.5 - 100	
EPR 1	-	0.5 - 100
EPR 2		0.5 - 100
NR, IR, BR, SBR oder CR	0 - 10	0 - 70
Homogenisierungsmittel	0 - 10	0 - 10
Ofenruß	20 - 120	20 - 120
Thermalruß	20 - 120	20 - 120
Peroxid	0 - 10	0.5 - 10
Schwefel	0 - 1	-
Hilfsstoffe + Weichmacher	20 - 105	20 - 105

- 7 -

Die Herstellung des Gummimaterials erfolgt, indem zunächst eine oder mehrere Gummisorten bzw. eine oder mehrere Fraktionen der betreffenden Gummisorten mit dem oder den Füllstoff, dem Homogenisierungsmittel und weiteren Verarbeitungshilfsstoffen einem Extruder zugeführt werden und dort eine intensive Vermischung erfahren. Alternativ können die Ausgangsmaterialien auch eine Mischung zugeführt, dort vermischt und beispielsweise formgepresst oder einem Spritzgussverfahren zugeführt werden.

10

5

Auf diese Weise wird ein Profilstrang erzeugt, wobei dieser bei der Erzeugung von Wischgummis für Scheibenwischer die Form eines Doppelstranges hat, bei dem zwei Wischgummi-Einzelstränge im Bereich der Wischlippe in Längsrichtung des Doppelstranges miteinander verbunden sind. Der erzeugte Doppelstrang wird zur Vulkanisation beispielsweise einem Salzbad oder einem Ofen zugeführt und dort bei einer Temperatur von ca. 220°C vulkanisiert. In einem weiteren Schritt erfolgt bei Bedarf eine Oberflächenmodifizierung beispielsweise durch Grafitieren, Halogenieren, Lackieren oder Beschichten. Danach wird das vulkanisierte Elastomerprofil abschließend in Längs- bzw. Querrichtung geschnitten.

20

15

Alternativ ist es möglich, gezielt nur bestimmte Oberflächenpartien eines Wischblattes zu modifizieren. So kann durch geeignete Prozessführung bei gezieltem Abdecken nicht zu modifizierender Bereiche des Wischblatts beispielsweise lediglich die in Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche stehende Wischlippe modifiziert werden oder zusätzlich bzw.

WO 2005/056356 PCT/DE2004/002525

-8-

alternativ eine Führungsnut des Wischblattes, mit denen das Wischblatt in eine entsprechende Wischblatthalterung eingeführt werden kann.

WO 2005/056356 PCT/DE2004/002525

Ansprüche

5

1. Gummimaterial, insbesondere für Wischblätter von Scheibenwischern oder für Kraftfahrzeugreifen, das zumindest eine Gummisorte, mindestens einen Füllstoff sowie Verarbeitungshilfsstoffe enthält, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllstoff eine Mischung mindestens zweier verschiedener Rußsorten umfasst.

10

2. Gummimaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllstoff eine Mischung aus Ofenruß und Thermalruß umfasst.

15

3. Gummimaterial nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gummimaterial 40-320 Gewichtsteile des Füllstoffs bezogen auf 100 Gewichtsteile an Elastomer enthält.

20

4. Gummimaterial nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Weichmacher und/oder Mineralöl enthalten ist.

5. Gummimaterial nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Gummisorte EPDM, EPR, BR, SBR, IR oder CR ist.

25

6. Gummimaterial nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Gummisorten eine erste und eine zweite Fraktion aufweist, die sich im unvulkanisierten Zustand hinsichtlich ihrer Viskosität unterscheiden.

30

7. Gummimaterial nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Fraktion eine Mooney-Viskosität von 20 – 95 Mooney aufweist.

3(

8. Gummimaterial nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gummimaterial im wesentlichen frei von Kalziumoxid ist.

- 9. Gummimaterial nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gummimaterial im wesentlichen frei von Zinkoxid ist.
- 10. Wischblatt für Scheibenwischer, gekennzeichnet durch ein Gummimaterial gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9.


5

10

11. Wischblatt gemäß Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kopfteil (1) und/oder ein Steg (2) des Wischblatts aus EPDM und/oder CR ausgeführt ist , und dass eine Wischlippe (4) des Wischblatts aus BR ausgeführt ist.

WO 2005/056356 PCT/DE2004/002525

1/1



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 B60S1/38 C08K3/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{ccc} \text{Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)} \\ IPC & 7 & B60S & C08K \end{array}$ 

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	US 2002/099142 A1 (FAULKNER ROGER) 25 July 2002 (2002-07-25) paragraph '0033!; examples 5,6,10-12; tables 1,3	1,2,10
X	US 4 374 218 A (TAY ET AL) 15 February 1983 (1983-02-15) claims 1,2; example 1	1-8
X	US 4 075 373 A (MONSOD, JR. ET AL) 21 February 1978 (1978-02-21) claims 2,4; examples 1,4	1-5,8
X	US 2 999 831 A (STEWART HUGH T) 12 September 1961 (1961-09-12) examples 4,8	1,3-5,8

X Further documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in annex.
"Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filling date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search  17 May 2005	Date of mailing of the international search report  27/05/2005
Name and mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL – 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (+31–70) 340–3016	Authorized officer  Adams, F



-	Internanal Application No
	PCT/DE2004/002525

	A DOCUMENTO CONCUEDED TO BE DELEVANT	PC1/DE200	<del></del>
C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
Category	ordand or document, with indication, whose appropriate, or the following passages		
Х	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 061 (C-567), 10 February 1989 (1989-02-10) & JP 63 251442 A (TOYODA GOSEI CO LTD), 18 October 1988 (1988-10-18) abstract		1-3,8,9
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 07, 31 July 1997 (1997-07-31) & JP 09 071699 A (NISHIKAWA RUBBER CO LTD), 18 March 1997 (1997-03-18) abstract		1-3,5,8, 9
A	US 5 456 750 A (MACKAY ET AL) 10 October 1995 (1995-10-10) the whole document	,	1–11
A	US 4 716 618 A (YASUKAWA ET AL) 5 January 1988 (1988-01-05) the whole document		1-11

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/DE2004/002525

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 2002099142	A1	25-07-2002	NONE		
US 4374218	Α	15-02-1983	NONE		
US 4075373	Α	21-02-1978	NONE		
US 2999831	Α	12-09-1961	NONE		
JP 63251442	Α	18-10-1988	NONE		
JP 09071699	Α	18-03-1997	JP	3531045 B2	24-05-2004
US 5456750	Α	10-10-1995	USU AU BR CN CZ EP ES HU JP RU SG WO	5688317 A 673855 B2 5096093 A 9305623 A 2121693 A1 1084533 A ,C 9400983 A3 69327226 D1 0609433 A1 0911371 A1 2141773 T3 1016417 A1 71052 A2 3213908 B2 7500631 T 2118974 C1 49945 A1 9405732 A2	18-11-1997 28-11-1996 29-03-1994 07-03-1995 17-03-1994 30-03-1994 13-07-1994 13-01-2000 10-08-1994 28-04-1999 01-04-2000 03-11-2000 28-11-1995 02-10-2001 19-01-1995 20-09-1998 15-06-1998 17-03-1994
US 4716618	Α	05-01-1988	JP CA	62120248 A 1267757 A1	01-06-1987 17-04-1990



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 B60S1/38 C08K3/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2002/099142 A1 (FAULKNER ROGER) 25. Juli 2002 (2002-07-25) Absatz '0033!; Beispiele 5,6,10-12; Tabellen 1,3	1,2,10
X	US 4 374 218 A (TAY ET AL) 15. Februar 1983 (1983-02-15) Ansprüche 1,2; Beispiel 1	1-8
X	US 4 075 373 A (MONSOD, JR. ET AL) 21. Februar 1978 (1978-02-21) Ansprüche 2,4; Beispiele 1,4	1-5,8
X	US 2 999 831 A (STEWART HUGH T) 12. September 1961 (1961-09-12) Beispiele 4,8	1,3-5,8
	-/	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Slehe Anhang Patentfamilie
ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedaturn, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche  17. Mai 2005	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 27/05/2005
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter  Adams, F

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interna nales Aktenzeichen
PCT/DE2004/002525

	MARK TO THE TAX TO THE	10170220	04/002525
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommer	nden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 013, Nr. 061 (C-567), 10. Februar 1989 (1989-02-10) & JP 63 251442 A (TOYODA GOSEI CO LTD), 18. Oktober 1988 (1988-10-18) Zusammenfassung		1-3,8,9
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 1997, Nr. 07, 31. Juli 1997 (1997-07-31) & JP 09 071699 A (NISHIKAWA RUBBER CO LTD), 18. März 1997 (1997-03-18) Zusammenfassung		1-3,5,8, 9
A	US 5 456 750 A (MACKAY ET AL) 10. Oktober 1995 (1995-10-10) das ganze Dokument		1-11
A	US 4 716 618 A (YASUKAWA ET AL) 5. Januar 1988 (1988-01-05) das ganze Dokument		1-11

### INTERNATIONALE

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internal ales Aktenzeichen
PCT/DE2004/002525

			1017 022020			
Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokumen	t	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
US 2002099142	A1	25-07-2002	KEINE			
US 4374218	Α	15-02-1983	KEINE			
US 4075373	Α	21-02-1978	KEINE			
US 2999831	Α	12-09-1961	KEINE			
JP 63251442	Α	18-10-1988	KEINE			
JP 09071699	Α	18-03-1997	JP	3531045	B2	24-05-2004
US 5456750	A	10-10-1995	US AU BR CN CZ DE EP ES HU JP RU SWO	5688317 673855 5096093 9305623 2121693 1084533 9400983 69327226 0609433 0911371 2141773 1016417 71052 3213908 7500631 2118974 49945 9405732	B2 A A1 A ,C A3 D1 A1 A1 A2 B2 T C1 A1	18-11-1997 28-11-1996 29-03-1994 07-03-1995 17-03-1994 30-03-1994 13-07-1994 13-01-2000 10-08-1994 28-04-1999 01-04-2000 03-11-2000 28-11-1995 02-10-2001 19-01-1995 20-09-1998 15-06-1998 17-03-1994
US 4716618	Α	05-01-1988	JР СА	62120248 1267757		01-06-1987 17-04-1990